



pompeiana

bicottura in pasta bianca



Tagina®

ceramiche d'Arte S.p.A.









collection - pompeiana





**PANNELLO ANDROMACA**  
CM 70 x 70  
27<sup>9</sup>/<sub>16</sub> x 27<sup>9</sup>/<sub>16</sub>  
2TD00PA

Bicottura in pasta bianca.  
Double fired wall ceramic tiles in white body.  
Carreaux de revêtement en biccuisson de pâte blanche.  
Weißscherbige Fliesen im Zweimalbrandverfahren







collection - pompeiana









# Ocrachiaro



1



2



3

- 1 FONDO**  
CM 30,5 x 61  
12" x 24<sup>3/16</sup>  
2TFE036
- 2 FONDO**  
CM 15 x 15  
5<sup>7/8</sup> x 5<sup>7/8</sup>  
2TFE015
- 3 FONDO GRES**  
CM 30,5 x 30,5  
12" x 12"  
2TFE030

- 4 FESTONE**  
CM 30,5 x 61  
12" x 24<sup>3/16</sup>  
2TDE0FE

- 5 FASCIA ENCAUSTO  
GRAFFITO**  
CM 20 x 30,5  
8<sup>1/16</sup> x 12"  
2TDE0EG

- 6 INTARSIO ROSETTE**  
CM 8 x 30,5  
3<sup>1/8</sup> x 12"  
2TDE0IR

- 7 CORNICE PETALI**  
CM 7 x 30,5  
2<sup>3/4</sup> x 12"  
2TDE0PE



4



5



6



7









9

10

11

**12 COPRIFILO  
ANGOLARE  
ESTERNO**  
CM 1,5 x 61  
9/16 x 24<sup>3</sup>/<sub>16</sub>  
2TDE0CN

**13 SPIGOLO COPRIFILO  
A TRE VIE**  
CM 2,5 x 1,5  
1" x 9/16  
2TDE03V

**14 SPIGOLO COPRIFILO  
A DUE VIE**  
CM 1,5 x 1,5  
9/16 x 9/16  
2TDE02V

**15 BASSORILIEVO GIGLI**  
CM 7 x 30,5  
2<sup>3</sup>/<sub>4</sub> x 12"  
2TDE0BG

**16 ANGOLO  
BASSORILIEVO GIGLI**  
CM 4 x 7  
1<sup>9</sup>/<sub>16</sub> x 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>  
2TDE0AG

**17 SPIGOLO  
BASSORILIEVO GIGLI**  
CM 4 x 7  
1<sup>9</sup>/<sub>16</sub> x 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>  
2TDE0SG

**8 COMPOSIZIONE COLONNA  
SCANALATA (PZ.3)**

CM 15,5 x 142,5  
6<sup>1</sup>/<sub>8</sub> x 56<sup>1</sup>/<sub>8</sub>

Base con fusto - pz.1  
h: CM 61 - 24<sup>3</sup>/<sub>16</sub>

2TDE0BF

Fusto - pz. 1  
h: CM 61 - 24<sup>3</sup>/<sub>16</sub>

2TDE0FU

Capitello - pz.1  
h: CM 20,5 - 8<sup>3</sup>/<sub>4</sub>

2TDE0CA

**9 CORNICE FOTOFERA**

CM 15 x 30,5  
5<sup>7</sup>/<sub>8</sub> x 12"

2TDE0FO

**10 ANGOLO FOTOFERA**

CM 9,5 x 15  
3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> x 5<sup>7</sup>/<sub>8</sub>

2TDE0AF

**11 SPIGOLO FOTOFERA**

CM 8 x 15  
3<sup>1</sup>/<sub>8</sub> x 5<sup>7</sup>/<sub>8</sub>

2TDE0SF



8

12

13

14



15



16



17



collection - pompeiana





# Rosso Pompeiano



1



2

- 1 FONDO**  
CM 30,5 x 61  
12" x 24<sup>3/16</sup>  
2TFE136
- 2 FONDO**  
CM 15 x 15  
5<sup>7/8</sup> x 5<sup>7/8</sup>  
2TFE115
- 3 FESTONE**  
CM 30,5 x 61  
12" x 24<sup>3/16</sup>  
2TDE1FE
- 4 FASCIA ENCAUSTO  
GRAFFITO**  
CM 20 x 30,5  
8<sup>1/16</sup> x 12"  
2TDE1EG
- 5 INTARSIO ROSETTE**  
CM 8 x 30,5  
3<sup>1/8</sup> x 12"  
2TDE1IR
- 6 CORNICE PETALI**  
CM 7 x 30,5  
2<sup>3/4</sup> x 12"  
2TDE1PE



3



4



5



6









Bicottura in pasta bianca.

Double fired wall ceramic tiles in white body.

Carreaux de revêtement en biccuisson de pâte blanche.

Weißscherbige Fliesen im Zweimalbrandverfahren

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DENOMINAZIONE DESCRIPTION BEZEICHNUNG DESCRIPTION	SPESSORE THICKNESS STARKE EPAISSUR	PZ/PAC PCS/ PACK STK/ KAR PCS/ PAQUET	MQ/PAC SQM/PACK QM/KAR M2/ PAQUET	KG/PAC KG/ PACK KG/KAR KG/PAQUET	PAC/PAL PACK/PAL KAR/PAL PAQ/PAL	MQ/PAL SQM/ PAL QM/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/ PAL KG/PAL KG/PAL
			<b>N°.</b>	<b>M<sup>2</sup></b>	<b>KG</b>		<b>M<sup>2</sup></b>	<b>KG</b>
	<b>30,5 x 61 cm</b> - 12" x 24" <sup>3/16</sup> FONDO	12	6	1,1163	21,62	40	44,65	900
	<b>15 x 15 cm</b> - 5" <sup>7/8</sup> x 5" <sup>7/8</sup> FONDO	12	24	0,540	10,65	100	54,00	1090
	<b>30,5 x 30,5 cm</b> - 12" x 12" FONDO GRES <sup>1</sup>	12	12	1,1163	28,75	40	44,65	1175
	<b>30,5 x 61 cm</b> - 12" x 24" <sup>3/16</sup> FESTONE	12	6	1,1163	21,62	40	44,65	900
	<b>20 x 30,5 cm</b> - 8" <sup>1/16</sup> x 12" FASCIA ENCAUSTO GRAFFITO	-	16	0,9760	18,90	-	-	-
	<b>8 x 30,5 cm</b> - 3" <sup>1/8</sup> x 12" INTARSIO ROSETTE	-	32	0,7808	14,95	-	-	-
	<b>7 x 30,5 cm</b> - 2" <sup>3/4</sup> x 12" CORNICE PETALI	-	16	0,3424	5,90	-	-	-
	<b>7 x 30,5 cm</b> - 2" <sup>3/4</sup> x 12" BASSORILIEVO GIGLI	-	8	0,1712	3,65	-	-	-
	<b>15 x 30,5 cm</b> - 5" <sup>7/8</sup> x 12" CORNICE FOTOFERA	-	5	0,2290	4,20	-	-	-
	<b>15,5 x 142,5 cm</b> - 6" <sup>1/8</sup> x 56" <sup>1/8</sup> COMP. COLONNA SCANALATA	-	1	-	2,50	-	-	-
	<b>70 x 70 cm</b> - 27" <sup>9/16</sup> x 27" <sup>9/16</sup> PANNELLO ANDROMACA	-	1	0,4900	-	-	-	-
	<b>1,5 x 61 cm</b> - 9" <sup>16</sup> x 24" <sup>3/16</sup> COPRIFILO	-	16	0,1472	3,70	-	-	-

\* Per comprensibili motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare +/- del 4%

\* The above mentioned weights may vary for technical reasons for +/- del 4%

\* Pour des motifs techniques les poids au-dessus mentionnés peuvent changes de +/- del 4%

\* Die Oben Angegebenen Gewichte Können Sich aus Techniscen Gründen um +/- del 4%

<sup>1</sup> Gres porcellanato smaltato ad alto spessore mm 12

Glazed porcelain tiles 12mm Thickness

Glasiertes Feinsteinzeug 12mm stärke

Grès cèrame à forte épaisseur 12mm





### Caratteristiche tecniche:

- A Resistente al gelo  
(Test EN 202 - ISO 10545-12 ASTM C 1026)
- B Durezza superficie (EN 101): MOHS 7 (Bicottura MOHS 6)  
(La scala MOHS va da 1 talco a 10 diamante)
- C Resistenza alla macchia: (ISO 10545-14): CLASSE 5  
(Gres + Bicottura)
- D Resistenza all'abrasione: (EN 154 ISO 10545-7 ASTM C 1027):  
PEI IV (Bicottura PEI III)
- E Spessore: mm12
- F Assorbimento d'acqua: (ISO 13006) Gruppo Bla < 0.2%  
(ASTM C 373) Assorbimento medio: < 0.2%  
(Bicottura Gruppo BIII > 10%)
- G Dilatazione termica lineare: (EN 103-ISO 10545-8)  $\pm 6,6 \times 10^{-6}$
- H Carico di Rottura: (ISO 10545-4) S > =3600 N (ASTM C 648)  
conforme
- I Resistenza alla flessione: (ISO 10545-4) N/mm<sup>2</sup> > = 54

### Technical characteristics:

- A Frost resistant  
(Test EN 202 - ISO 10545-12 ASTM C 1026)
- B Scratch resistance: (EN 101): MOHS 7 (Double-Fired MOHS 6)  
(MOHS scale runs from 1 talc to 10 diamond)
- C Stain resistance: (ISO 10545-14): CLASSE 5  
(Gres + Double-Fired)
- D Abrasion resistance: (EN 154 ISO 10545-7 ASTM C 1027):  
PEI IV (Double-Fired PEI III)
- E Thickness: mm12
- F Water absorption: (ISO 13006) Gruppo Bla < 0.2%  
(ASTM C 373) Average water absorption: < 0.2%  
(Double-Fired Gruppo BIII > 10%)
- G Linear thermal expansion: (EN 103-ISO 10545-8)  $\pm 6,6 \times 10^{-6}$
- H Breakage load: (ISO 10545-4) S > =3600 N (ASTM C 648)  
in accordance
- I Bending strength: (ISO 10545-4) N/mm<sup>2</sup> > = 54

I valori dei singoli test, salvo diversa specifica riferita alla bicottura, sono riferiti esclusivamente al fondo gres.

The values of the single tests, except the specifications referred to double fired tiles, are referred exclusively to the glazed porcelain floor tile.

### Caratéristiques techniques:

- A Résistant au gel  
(Test EN 202 - ISO 10545-12 ASTM C 1026)
- B Dureté superficielle (EN 101): MOHS 7 (Bicuisson MOHS 6)  
(Echelle MOHS vade 1 talque a 10 diamant)
- C Résistance aux taches: (ISO 10545-14): CLASSE 5  
(Gres + Bicuisson)
- D Résistance à l'abrasion: (EN 154 ISO 10545-7 ASTM C 1027):  
PEI IV (Bicuisson PEI III)
- E Epaisseur: mm12
- F Absorption d' eau: (ISO 13006) Gruppo Bla < 0.2%  
(ASTM C 373) Absorption moyenne: < 0.2%  
(Bicuisson Gruppo BIII > 10%)
- G Dilatation thermique lineaire: (EN 103-ISO 10545-8)  $\pm 6,6 \times 10^{-6}$
- H Charge de rupture: (ISO 10545-4) S > =3600 N (ASTM C 648)  
conforme
- I Résistance au poinçonnement statique: (ISO 10545-4) N/mm<sup>2</sup> > = 54

### Technische Kennzeichen:

- A Frostbestaendigkeit  
(Test EN 202 - ISO 10545-12 ASTM C 1026)
- B Oberflaechenhaerte: (En 101): MOHS 7 (Zweibrandverfahren MOHS 6)  
(Haerteskala: von 1 Talk - 10 diamant)
- C Fleckenbestaendigkeit: (ISO 10545-14): KLASSE 5  
(Gres + Zweibrandverfahren)
- D Abriebfestigkeit: (EN 154 ISO 10545-7 ASTM C 1027):  
PEI IV (Zweibrandverfahren PEI III)
- E Staerke: mm12
- F Wasseraufnahme: (ISO 13006) Gruppo Bla < 0.2%  
(ASTM C 373) Mittlere Wasseraufnahme: < 0.2%  
(Zweibrandverfahren Gruppo BIII > 10%)
- G Thermische Dilataation: (EN 103-ISO 10545-8)  $\pm 6,6 \times 10^{-6}$
- H Bruchlast: (ISO 10545-4) S > =3600 N (ASTM C 648)  
in gemäss
- I Biegefestigkeit: (ISO 10545-4) N/mm<sup>2</sup> > = 54

Les valeurs de chaque test, sauf differentes spécifications concernant la bicuisson, regardent seulement le fond grés cérame.

Die Werte der Einzeltests beziehen sich ausschliesslich auf den "Boden" in Feinsteinzeug. Werte fuer Materialien aus Steingut sind gesondert hervorgehoben.



**Tagina ceramiche d'Arte S.p.A.**

Via Flaminia - Zona Industriale Nord  
06023 Gualdo Tadino (PG) Italia

Tel: +39 075 91471  
Fax: +39 075 9141375  
e-mail: [info@tagina.it](mailto:info@tagina.it)  
[www.tagina.it](http://www.tagina.it)

